

# Fichas Técnicas



Instalaciones Deportivas



**SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>



**Futbol**





# **ROYAL GREEN 60 F 16/60**

## **Especificaciones del producto**

Aplicaciones	<i>Fútbol Profesional</i>
Tipo de Césped	<i>Fibrilado recto polietileno 11.000 Dtex. Resistente a los rayos UV.</i>
Método de Producción	<i>Tufting cruzado Zig-Zag</i>
Galga	<i>3/4"</i>
Puntadas/ml	<i>160/ml <math>\pm</math> 5% (8.400 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
Altura hilo	<i>60 mm <math>\pm</math> 5%</i>
Peso del hilo	<i>1.254 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
Peso total	<i>2.469 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
Soporte base primario	<i>Tejido de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 260gr/m<sup>2</sup></i>
Soporte base secundario	<i>Latex SBR, 1.000grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
Tipo de relleno*	<i>Lastrado con 18-20 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm y 12-15 kg de caucho de granulometría 0,6-2,5 mm</i>
Color	<i>Verde</i>
Anchura del rollo	<i>4 mts.</i>
Longitud del rollo	<i>A determinar</i>
Solidez del color	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
Estabilidad UV	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
Permeabilidad	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
Arranque del hilo (tuftlock)	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>



## **ROYAL GREEN 40 F 17/40**

### **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Fútbol 5+7</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Fibrilado LSR polietileno Tencate Thiolon 11.000 Dtex. Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag</i>
<b>Galga</b>	<i>3/4"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>170/ml <math>\pm</math> 5% (8.925 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>40 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>907,2 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>2.167,2 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido tridimensional de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 260gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 1.000grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 15-17 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm y 8-10 kg de caucho de granulometría 0,6-2,5 mm</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>2 y 4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

**C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona**  
**Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84**  
**e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>**



# **ROYAL GREEN 60 FF 16/60**

## **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Fútbol Profesional</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Fine filament de polietileno 13.330 Dtex Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag</i>
<b>Galga</b>	<i>3/4"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>160/ml <math>\pm</math> 5% (8.400 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>60 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>1.505 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>2.720 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 260gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 1.000grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 18-20 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm y 12-15 kg de caucho de granulometría 0,6-2,5 mm</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>

# **ROYAL GREEN 70 FF 18/70**

## **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Rugby</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Fine filament de polietileno Bonalawn 13.330 Dtex Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag</i>
<b>Galga</b>	<i>3/4"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>180/ml <math>\pm</math> 5% (9.450 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>70 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>1.957,7 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>3.217,7 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido tridimensional de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 260gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 1.000grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 18-20 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm y 12-15 kg de caucho de granulometría 0,6-2,5 mm</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>2 y 4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>



# **ROYAL GREEN 60 MF 16/60**

## **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Fútbol Profesional</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Monofilamento de polietileno 11.110 Dtex-8 cabos Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag</i>
<b>Galga</b>	<i>3/4"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>160/ml <math>\pm</math> 5% (8.400 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>60 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>1.254 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>2.469 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 260gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 1.000grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 18-20 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm y 12-15 kg de caucho de granulometría 0,6-2,5 mm</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

**C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona**  
**Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84**  
**e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>**



## **ROYAL GREEN 60 MF+F 16/60**

### **Especificaciones del producto**

Aplicaciones	<i>Fútbol 11</i>
Tipo de Césped	<i>Hibrido: 17.050 Dtex Fibrilado de polietileno Tencate Thiolon 8.800 Dtex y Monofilamento de polietileno 8.250 Dtex-6 cabos Resistente a los rayos UV.</i>
Método de Producción	<i>Tufting cruzado Zig-Zag</i>
Galga	<i>3/4"</i>
Puntadas/ml	<i>160/ml <math>\pm</math> 5% (8.925 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
Altura hilo	<i>60 mm <math>\pm</math> 5%</i>
Peso del hilo	<i>1.925,1 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
Peso total	<i>3.185,1 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
Soporte base primario	<i>Tejido tridimensional de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 260gr/m<sup>2</sup></i>
Soporte base secundario	<i>Latex SBR, 1.000grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
Tipo de relleno*	<i>Lastrado con 18-20 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm y 12-15 kg de caucho de granulometría 0,6-2,5 mm</i>
Color	<i>Verde</i>
Anchura del rollo	<i>2 y 4 mts.</i>
Longitud del rollo	<i>A determinar</i>
Solidez del color	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
Estabilidad UV	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
Permeabilidad	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
Arranque del hilo (tuftlock)	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

**C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona**  
**Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84**  
**e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>**



# **ROYAL GREEN 60 MD 16/60**

## **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Fútbol Profesional</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Monofilamento de polietileno multidireccional 11.000 Dtex-8 cabos Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag</i>
<b>Galga</b>	<i>3/4"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>160/ml <math>\pm</math> 5% (8.400 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>60 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>1.254 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>2.469 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 260gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 1.000grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 18-20 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm y 12-15 kg de caucho de granulometría 0,6-2,5 mm</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

**C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona**  
**Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84**  
**e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>**



# **ROYAL GREEN M 16**

## **Especificaciones del producto**

Aplicaciones	<i>Fútbol Profesional</i>
Tipo de Césped	<i>Monofilamento de polietileno Xtreme 16.000 Dtex 8 cabos. Resistente a los rayos UV.</i>
Método de Producción	<i>Tufting cruzado Zig-Zag</i>
Galga	<i>3/4"</i>
Puntadas/ml	<i>160/ml <math>\pm</math> 5% (8.925 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
Altura hilo	<i>60 mm <math>\pm</math> 5%</i>
Peso del hilo	<i>1.750 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
Peso total	<i>3.021 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
Soporte base primario	<i>Tejido de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 260gr/m<sup>2</sup></i>
Soporte base secundario	<i>Latex SBR, 1.000grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
Tipo de relleno*	<i>Lastrado con 18-20 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm y 12-15 kg de caucho de granulometría 0,6-2,5 mm</i>
Color	<i>Verde</i>
Anchura del rollo	<i>4 mts.</i>
Longitud del rollo	<i>A determinar</i>
Solidez del color	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
Estabilidad UV	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
Permeabilidad	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
Arranque del hilo (tuftlock)	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>



**SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>

**Tenis**



**Padel**



## **ROYAL GREEN 13 F 23/13**

### **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Pistas de tenis/Pádel de uso profesional</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Fibrilado Twisted de polipropileno 8.360 Dtex. Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag. Máxima cobertura.</i>
<b>Galga</b>	<i>3/16"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>230/ml <math>\pm</math> 5% (48.300 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>13 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>1.441,7 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>2.456,7 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido bimesional de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 215 gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 800 grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 15 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm.</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>2 y 4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>



# **ROYAL GREEN 13 F 28/13**

## **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Pistas de tenis/Pádel de uso profesional</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Fibrilado ondulado y rizado; Torsion y KDK de polipropileno 7.040 Dtex. Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag. Máxima cobertura.</i>
<b>Galga</b>	<i>3/16"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>280/ml <math>\pm</math> 5% (48.300 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>13 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>1.478 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>2.493 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido bimesional de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 215 gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 800 grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 15 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm.</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>2 y 4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>



## **ROYAL GREEN 15 F 21/15**

### **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Pistas de tenis/Pádel de uso profesional</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Fibrilado Twisted de polipropileno 6.600 Dtex. Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag. Máxima cobertura.</i>
<b>Galga</b>	<i>3/16"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>210/ml <math>\pm</math> 5% (44.100 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>15 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>1.161,4 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>2.176,4 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido bimesional de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 215 gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 800 grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 17 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm.</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>2 y 4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>



## **ROYAL GREEN 20 F 10,5/20**

### **Especificaciones del producto**

<b>Aplicaciones</b>	<i>Pistas de tenis/Pádel de uso profesional</i>
<b>Tipo de Césped</b>	<i>Fibrilado Twisted de polipropileno 6.600 Dtex. Resistente a los rayos UV.</i>
<b>Método de Producción</b>	<i>Tufting cruzado Zig-Zag. Máxima cobertura.</i>
<b>Galga</b>	<i>3/16"</i>
<b>Puntadas/ml</b>	<i>105/ml <math>\pm</math> 5% (22.050 puntadas/m<sup>2</sup>)</i>
<b>Altura hilo</b>	<i>20 mm <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso del hilo</b>	<i>733,5 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Peso total</b>	<i>1.748,5 gr/m<sup>2</sup> <math>\pm</math> 5%</i>
<b>Soporte base primario</b>	<i>Tejido bimesional de polipropileno estabilizado UV. Punzonado de 30 gr. y poliéster de 80 gr/m<sup>2</sup>. Peso total de 215 gr/m<sup>2</sup></i>
<b>Soporte base secundario</b>	<i>Latex SBR, 800 grs/m<sup>2</sup> (También disponible en poliuretano)</i>
<b>Tipo de relleno*</b>	<i>Lastrado con 23 Kg. de arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3-1,2 mm.</i>
<b>Color</b>	<i>Verde</i>
<b>Anchura del rollo</b>	<i>2 y 4 mts.</i>
<b>Longitud del rollo</b>	<i>A determinar</i>
<b>Solidez del color</b>	<i>Escala 8 (ISO 105 B2)</i>
<b>Estabilidad UV</b>	<i>&gt;6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)</i>
<b>Permeabilidad</b>	<i>60 litros/m<sup>2</sup>/minuto</i>
<b>Arranque del hilo (tuftlock)</b>	<i>Superior a 50N</i>

*\*Datos orientativos*

### **SPORT GREEN STID S.L.**

C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona  
Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84  
e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>



**SPORT GREEN STID S.L.**

**C/ Badajoz, 24 • 08005 Barcelona**  
**Teléfono: 93 305 37 12 • Fax: 93 221 49 84**  
**e-mail: [info@sportgreen.com](mailto:info@sportgreen.com) • web: <http://www.sportgreen.com>**